

بررسی تأثیر سیمان بر مقاومت فشاری خاک‌های ماسه‌ای مخلوط استان همدان

علیرضا صفری مجد^۱، محمد حسین نوروزی^{۲*}

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا،

safarimajd@gmail.com

^۲ دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،

hoseinnorози19@yahoo.com

چکیده

بهبود خواص خاک‌ها به‌ویژه افزایش ظرفیت باربری و صدمات زیست محیطی ناشی از برداشت بی‌رویه مصالح طبیعی در طول دهه‌های گذشته متولیان راهسازی را بر آن داشته است تا با استفاده از مواد افزودنی مختلف ضمن بهبود پارامترهای خاک از حجم مصرفی این مصالح نیز بکاهد. تاکنون مواد افزودنی گوناگون جهت تثبیت خاک و یا مصالح دانه‌ای ضعیف به‌کار رفته‌اند که از جمله می‌توان دانه‌بندی، شاخص خمیری، وجود ماده تثبیت‌کننده، توجیه اقتصادی، وجود تجهیزات ساخت و آب‌وهوای محل را نام برد. تحقیق حاضر تأثیر افزودن سیمان بر بهبود پارامترهای مقاومت فشاری محدود نشده انواعی از خاک‌های ماسه‌ای مخلوط استان همدان در دوره‌های عمل‌آوری متفاوت، مطالعه و مورد بحث قرار می‌گیرد. بدین منظور با استفاده از دستگاه تک‌محوری، ظرفیت باربری خاک‌های مخلوط همدان با درصد سیمان ۰، ۰/۵، ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ درصد بدست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش درصد سیمان میزان افزایش مقاومت روند صعودی دارد و در یک درصد سیمان مشخص، این روند با شیب زیادی افزایش می‌یابد و به‌عنوان درصد سیمان بهینه گزارش می‌شود و با افزایش درصد سیمان مجدد، روند افزایش مقاومت با شیب بسیار کمی رشد می‌کند.

واژه‌های کلیدی: تثبیت سیمان، دستگاه تک محوری، مقاومت فشاری

۱- مقدمه

پارامترهای مقاومتی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پایداری خاک‌ها هستند. تأثیر سیمان بر خواص و ساختار خاک‌ها، در طیف وسیعی مطالعه شده است. توانایاگام^۱ و همکاران (۲۰۰۲) با انجام مطالعات دریافتند، از سیمان برای اصلاح خاک، افزایش کارایی و تراکم بهتر و نیز برای تثبیت خاک و در نتیجه بهبود رفتار مکانیکی آن استفاده می‌شود. بررسی‌های سایر پژوهشگران در این زمینه نیز به نتایج مشابه منجر شده است. همچنین محققان در طی سال‌های گذشته تحقیقات متعددی را بر روی تثبیت خاک‌ها با استفاده از مواد شیمیایی و سیمان انجام داده‌اند. ابوفرسخ^۲ و همکاران (۲۰۱۵) تغییرات در مقادیر پارامترهایی نظیر مدول ارتجاعی و تغییرشکل‌های دائمی در خاک‌های بسیار ضعیف تثبیت‌شده با سیمان را بررسی کرده‌اند. در پژوهش‌های آن‌ها پنج نوع خاک با سه درصد رطوبت متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج کار آنان نشان داد که تثبیت خاک با سیمان موجب افزایش مدول ارتجاعی و کاهش تغییر شکل‌های ماندگار خاک می‌شود. تحقیقات موهونتان و ساریوسییری^۳ (۲۰۰۸) نشان می‌دهد که محدودیت منابع قرصه با دانه‌بندی مناسب در فعالیت‌های رایج مهندسی باعث رواج هر چه بیشتر استفاده از دانه‌های شنی با اندازه‌های درشت و تا مرز قلوه‌سنگ در خاکریزها شده است. به کارگیری چنین ذرات درشت‌دانه‌ای در شیب‌ها و خاکریزها مستلزم در نظر گرفتن تأثیرات آن‌ها در مخلوط با خاک‌های ریزتر است.

برای مثال تعیین متغیرهای مقاومتی و تغییرشکل چنین مخلوط‌هایی برای تعیین پایداری شیروانی‌ها، شیب پوسته سدهای خاکی، فرودگاه‌ها و راه‌ها ضروری است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد، خاک ساختگاهی که با آن سروکار داریم به صورت ترکیبی از شن‌ها در خمیره‌ای از ذرات ریزتر است. محدودیت ابعاد دستگاه‌های آزمایشگاهی متعارف مانع از انجام آزمایش بر روی نمونه‌های با ابعاد درشت می‌شود. تحقیق حاضر تأثیر افزودن سیمان بر بهبود پارامترهای مقاومت فشاری محدود نشده و CBR انواعی از خاک‌های مخلوط استان همدان در دوره‌های عمل‌آوری متفاوت، مطالعه و مورد بحث قرار می‌گیرد.

۲- مواد و روش‌ها


۲-۱- مشخصات مواد استفاده شده در آزمایش‌ها

در این تحقیق از سیمان پرتلند تیپ ۱-۵۲۵ طبق استاندارد ایران به شماره 389 ISIRI، محصول کارخانه سیمان سامان کرمانشاه استفاده شده است. خاک نوع اول زیراساس متعلق به جاده تویسرکان به ملایر، خاک نوع دوم زیراساس متعلق به جاده توره به اراک برداشت شده‌اند. خاک‌های مورد نظر از شرکت جهاد نصر استان مرکزی تهیه شده است. که مطابق سیستم طبقه بندی یکنواخت خاک نوع اول SP و بد دانه‌بندی شده خاک نوع دوم SP و بد دانه‌بندی شده است. منحنی دانه‌بندی این خاک‌ها در شکل‌های (۱-۲) تا (۲-۲) نشان داده شده است. در جدول ۱-۲ تا ۳-۲ نیز برخی ویژگی‌های خاک‌ها آورده شده است.


¹ Thevanayagam

² Abu-Farsakh

³ Muhunthan & Sariosseiri



شکل ۱-۲- منحنی دانه‌بندی خاک ۱



شکل ۲-۲- منحنی دانه‌بندی خاک ۲

جدول ۱-۲- چگالی ویژه خاک‌ها

G_s	نام خاک USCS
۲/۶۹	S1
۲/۶۶	S2

جدول ۲-۲: نتایج آزمایش تراکم اصلاح شده برای خاک ۱

درصد سیمان	W_{opt}	$\gamma_d \max$
۰	۴/۸۲	۲/۰۷
۱	۵/۲۹	۲/۱۰
۲	۵/۷۶	۲/۱۴
۳	۶/۴۱	۲/۱۹
۴	۶/۷۱	۲/۱۷

جدول ۳-۲: نتایج آزمایش تراکم اصلاح شده برای خاک ۲

درصد سیمان	W_{opt}	$\gamma_d \max$
۰	۴/۵۱	۲/۱۱
۱	۴/۹۵	۲/۱۳
۲	۵/۴۸	۲/۱۵
۳	۵/۹۲	۲/۲۰
۴	۶/۳۲	۲/۱۶

۲-۲- شرح آزمایش‌ها

با استفاده از دستگاه مقاومت فشاری محدود نشده می‌توان ظرفیت باربری نمونه‌های خاک را به دست آورد. آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین روش‌های آزمایشی به منظور تعیین مقاومت خاک‌ها است. از مزایای این آزمایش اعمال یکنواخت تنش و کرنش و همچنین سطح شکست در ضعیف‌ترین قسمت نمونه است. در این آزمایش، فشاری اطراف نمونه وجود ندارد. بار محوری به سرعت به نمونه اعمال می‌شود تا آن را گسیخته کند.

۲-۲-۱ آزمایش تک محوری

بر اساس استاندارد ASTM D 2166 برای آزمایش تک‌محوری حداقل قطر نمونه باید ۳۰ میلی‌متر و حداکثر اندازه سنگ‌دانه در نمونه باید کوچک‌تر از ۰/۱ قطر نمونه باشد و همچنین نسبت طول به قطر نمونه باید در محدوده ۲ تا ۲/۵ باشد؛ بنابراین قطر نمونه مورد آزمایش ۱۰ و ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر انتخاب شد. نمونه‌ها درون قالب فلزی ساخته شدند و انرژی تراکم توسط چکش فلزی به خاک منتقل می‌شود. ترکیب آماده شده، در ۴ لایه که ضخامت هر لایه ۵ سانتی‌متر است کوبیده می‌شود. سطح لایه کوبیده شده، قبل از ریختن خاک لایه بعد، با استفاده از چنگال خراشیده می‌شود. به منظور ساخت نمونه‌ای همگن، با ثابت نگاه داشتن ضخامت هر لایه، انرژی تراکم از لایه اول به چهارم افزایش می‌یابد (شکل ۲-۳).



شکل ۲-۳- نمونه ساخته شده آزمایش تک محوری

از آن جا که مقدار سیمان به کار رفته زیاد نیست، باز کردن قالب قبل از گیرش نمونه ممکن است باعث مقداری تغییر شکل در نمونه شود. بنابراین تا هنگامی که ممکن باشد نمونه‌ها در داخل قالب نگهداری می‌شوند. بعد از گذشت ۲۴ ساعت از مرحله تهیه نمونه‌ها، نمونه‌های ساخته شده از قالب بیرون آورده شده و نمونه‌ها را به مدت ۲ و ۶ روز در محیط به وسیله گونی مرطوب نگهداری می‌شود. (شکل ۲-۴)؛ و پس از آن در دستگاه تحت بارگذاری قرار می‌گیرند (شکل ۲-۵). لازم به ذکر است که به منظور سهولت در بیرون آوردن نمونه بدون آسیب دیدگی، قبل از ساخت نمونه، قالب کمی به وازلین آغشته می‌شود.



شکل ۲-۴- نگهداری نمونه‌های تثبیت شده با سیمان



شکل ۲-۵- نمونه تثبیت شده با سیمان تحت بارگذاری در دستگاه تک محوری

کرنش محوری (ϵ) با تقریب ۰/۰۱ درصد و از طریق رابطه (۱-۲) محاسبه می شود.

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \quad (1-2)$$

در این رابطه:

(mm) تغییر شکل نمونه که با دستگاه کرنش سنج قائم تعیین می شود ΔL

(cm) میانگین ارتفاع اولیه نمونه مورد آزمایش L_0

- سطح مقطع نمونه در طی آزمایش تغییر کرده و با توجه به کاهش طول نمونه، افزایش می یابد. با فرض اینکه حجم کل نمونه طی آزمایش تغییر نکرده، یعنی در حین بارگذاری آب از نمونه خارج نشده است، حجم اولیه نمونه بر اساس رابطه (۲-۲) محاسبه می شود.

$$V = A_0 L_0 \quad (2-2)$$

V = حجم کل اولیه نمونه خاک (cm^3)

A_0 = میانگین سطح مقطع اولیه نمونه (cm^2)

بعد از اعمال بارگذاری و تغییر در ارتفاع نمونه به اندازه ΔL رابطه (۳-۲) برای حجم اعتبار دارد.

$$V = A' (L_0 - \Delta L) \quad (3-2)$$

A' = میانگین سطح مقطع تصحیح شده برای بار وارده

از ساده کردن روابط (۲-۲) و (۳-۲) می توان رابطه (۴-۲) را نتیجه گرفت.

$$A' = \frac{A_0}{1 - \varepsilon} \quad (۴-۲)$$


- تنش فشاری (σ_c): تنش فشاری بر روی نمونه در هر لحظه از رابطه (۲-۵) به دست می آید.

$$\sigma_c = \frac{P}{A'} \quad (۶-۳)$$


P = بار وارده بر نمونه در هر لحظه (kPa)

۳- بحث و نتیجه گیری

در شکل های (۱-۳) تا (۲-۳) نتایج آزمایش های تک محوری نمونه ها نشان داده شده است.



شکل ۳-۱- نتایج آزمایش تک محوری خاک ۱ با عمل آوری ۷ روزه



شکل ۳-۲- نتایج آزمایش تک محوری خاک ۱ با عمل آوری ۷ روزه

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزودن سیمان به خاک‌ها، موجب افزایش مقاومت فشاری محدود نشده نمونه‌ها گردیده و با افزایش میزان سیمان تا مقدار بهینه، مقاومت با شیب بیشتری افزایش می‌یابد و با افزودن سیمان روند افزایش مقاومت با شیب کمتری افزایش یافت.

میزان سیمان بهینه در خاک ۱ در حدود ۲ تا ۲/۵ درصد است و در مقادیر بیش از ۲/۵ درصد مقاومت نمونه‌ها با شیب کمتری افزایش می‌یابد.

میزان سیمان بهینه در خاک ۲ در حدود ۱/۵ تا ۲ درصد است و در مقادیر بیش از ۲ درصد مقاومت نمونه‌ها با شیب کمتری افزایش می‌یابد.

مراجع

[۱] Thevanayagam. S., Shenthan. T., Mohan. S. and Liang. J. (2002). Undrained fragility of clean sands, silty sands, and sandy silts. *Journal of Geotech. Geoenviron. Eng. ASCE*, Vol. 128 (10): 849-859.

[۲] Abu-Farsakh, M., Dhakal, S. & Chen, Q. (2015). Laboratory characterization of cementitiously treated/stabilized very weak subgrade soil under cyclic loading. *Soils and Foundations*, 55(3), 504-516.

[۳] Muhunthan, B., & Sariosseiri, F. (2008). Interpretation of geotechnical properties of cement treated soils. Washington State University, Department of Civil & Environmental Engineering. No. 715.1.